

Z-1500 物性表

材料特点 Features	材料应用 Applications
◇ 良好稳定性	◇ 熔喷无纺布 ◇ 吸油棉 吸油毡

性能 Properties	检测标准 Test Method	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Values
熔体流动速率 Melt Flow Rate	ISO 1133	230℃,2.16kg	g/10min	1500
灰分, ASH	ISO 3451	850℃	ppm	200
熔点, Melting Point	DSC	20mm/min	℃	164
分子量分布 molecular weight distribution	GPC	150℃	/	2.5
挥发份, Volatile constituents	ISO 787	105℃	%	0.01

✓ 产品资料的修改, 不做另行通知

山东省龙口市龙口经济开发区 邮编: 265700

电话: 0535-8828888 传真: 0535-8833788